

Recommandations

Procédés d'impression :

Offset, Offset à sec et Offset rotative avec ou sans sécheur.

Agréé pour la lecture optique (OCR/ICR) en 90gr/m².

Toutes encres compatibles pour papier non couché.

Bobines uniquement: apte pour la personnalisation laser et jet d'encre sur des surfaces limitées

Photogravure :

Trames jusqu'à 60lignes/cm. Un ajustement de la photogravure est recommandé pour des images sombres ou chargées.

Reliure et façonnage:

Agrafage, collage et couture.

Rainage recommandé à partir de 170 g/m², Adapté au pliage et à la perforation.

Spécifications techniques

Pour plus d'informations, contactez votre bureau de vente habituel.

ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 8791-3	ISO 2470	ISO 2471	ISO 2471	ISO 6588
Grammages (gsm)	Epaisseur	Main	Rugosité	Brillance (% ISO)	Blancheur (% CIE)	Opacité (%)	PH Value
70	89	1.27	210	81	89	92	70
80	99	1.24	210	83	93	94	80
90	106	1.18	210	84	95	95	90
100	113	1.13	210	84	95	96	100
115	128	1.11	210	84	95	>=98	115
140	157	1.12	210	84	95	>=98	140
150	166	1.11	210	84	95	>=98	150
170	190	1.12	230	84	95	>=98	170
200	225	1.13	230	84	95	>=98	200
250	285	1.14	270	84	95	>=98	250
300	350	1.17	270	84	95	>=98	300
350	415	1.18	270	84	95	>=98	350

Pour plus d'informations relatives à ce document, écrivez à graphic@arjowiggins.com ou rendez-vous sur www.arjowigginsgraphic.com

This information is supplied in good faith and is accurate at the date of publication. Arjowiggins Graphic reserves the right to change or update information as deemed necessary.